Sylitol Bio-Innenfarbe

Πιστοποιημένο υψηλής ποιότητας εσωτερικό χρώμα, κατάλληλο για όσους υποφέρουν από αλλεργίες.

Περιγραφή προϊόντος

Πεδίο εφαρμογής	Υψηλής ποιότητας χρώμα υδρύαλου, για εσωτερική χρήση, με εξαιρετική καλυπτική δύναμη για τοίχους και οροφές. Κατ' εξοχή κατάλληλο για παλαιές και νέες επιφάνειες. Πιστοποιημένο για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες. Κατάλληλο για οικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία, δημόσια κτήρια και για διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ιδιότητες υλικού	■ Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές. ■ Χωρίς συντηρητικά. ■ Χωρίς αποσκληρυντικά. ■ Καθαρή και υγιεινή εσωτερική ατμόσφαιρα. ■ Πιστοποιημένο υλικό για αλλεργίες (σύμφωνα με το πιστοποιητικό TUV Nord). ■ Αραιώνεται με νερό. ■ Χαμηλής οσμής. ■ Εύκολο στην εφαρμογή. ■ Ιδιαίτερα διαπνέον sd H_2O < 0,02 m σύμφωνα με το DIN EN 1062. ■ Άκαυστο, A2, DIN 4102, αριθμός δοκιμών: P-BAY26-04659.
Τύπος προϊόντος	Πυριτικό κάλιο με ειδικά πρόσθετα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18363, παρ.2,4,1.
Συσκευασία	12,5 λίτρα Λευκό.
Επίπεδα γυαλάδας	Ματ (Dead mat), σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13 300
Αποθήκευση	Διατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό.
Ειδικό βάρος	1,5 g/m³
Υγρή τριβή	Κλάση 3, αντιστοιχεί (στο πλύση ανθεκτική) σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο DIN 53778
Καλυπτικότητα	Κατηγορία 2
Απόδοση	7 m²/ λίτρο ή 140 ml/m²

Τεχνικό φυλλάδιο No 396 Sylitol Bio-Innenfarbe

Εφαρμογή

Καταλληλότητα σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο No. 606
Ορισμοί χώρων εφαρμογής

Εσωτερικά χωρίς υγρασίες	Εσωτερικά με λίγες υγρασίες	Εσωτερικά Σε μπάνια αποθήκες	Εξωτερικά Σε αστικά κέντρα	Εξωτερικά Σε βουνό και θάλασσα
+	+	-	-	-
(–) ακατάλληλο / (ο) περιορισμένης καταλληλότητας / (+) κατάλληλο				

Κατάλληλα υποστρώματα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Στη Γερμανία ακολουθήστε το VOB Μέρος C, DIN 18363, Παράγραφος 3.

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Ορυκτά υποστρώματα από σκυρόδεμα, σοβάδες, MG Plc, AEA, P III ελάχιστη αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με το DIN EN 998-1 με τουλάχιστον 1N / mm²:
Τρίψτε μηχανικά την επιφάνεια, καθαρίστε με νερό. Αφού στεγνώσει ασταρώστε με Sylitol Konzentrat 111.
Επιφάνεια με μούχλα, κάπνα, νικοτίνη ή παλαιά επιχρίσματα που προκαλούν αποχρωματισμό : Τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε καλά, πλύνετε με σαπουνόνερο και εφαρμόστε το αστάρι Caparol AquaSperrgrund.
Επιφάνειες από ασβέστη, γυψοσοβά, κονιάματα γύψου, ελάχιστη αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με το DIN EN 13279 με τουλάχιστον 2N / mm²: Τρίψτε την επιφάνεια. καθαρίστε καλά, πλύνετε την επιφάνεια, αφήστε να στεγνώσει και ασταρώστε με Caparol-Tiefgrund TB.
Επιφάνειες από γυψοσανίδες: Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο, καθαρίστε τη σκόνη με ένα βρεγμένο πανί και ασταρώστε με Sylitol Konzentrat 111.
Πολύ απορροφητικές επιφάνειες: τρίψτε την επιφάνεια, καθαρίστε τη σκόνη και ασταρώστε με 1-2 μέρη Sylitol Konzentrat 111 με 1 μέρος καθαρού νερού.

Μέθοδος εφαρμογής

Το Sylitol Bio-Innenfarbe εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις.
Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή airless πιστόλι.
Εφαρμογή με Airless:
Γωνία ψεκασμού: 50°
Μέγεθος ακροφυσίου: 0.026"
Πίεση πιστολιού: 150 με 180 bar
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με καθαρό νερό.

Κατανάλωση

Περίπου. 140 ml / m 2 ανά στρώση σε λείες επιφάνειες.
Η κατανάλωση είναι μια τιμή αναφοράς και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες του υποστρώματος. Το ακριβές ποσοστό της κατανάλωσης μπορεί να προσδιοριστεί με δοκιμή.

Χρόνος στεγνώματος

Στους +20 °C και σε 65 % σχετική υγρασία το προϊόν επαναβάφεται σε 4 έως 6 ώρες. Το προϊόν είναι τελείως στεγνό και αποκτά την πλήρη αντοχή του μετά από 3 ημέρες περίπου. Χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερες συνθήκες υγρασίας αυξάνουν το χρόνο στεγνώματος.

Αραίωση

Αραίωση μέχρι 5% με καθαρό νερό (βρύσης).

Συνθήκες εφαρμογής

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος + 8° C για το υπόστρωμα και τον περιβάλλοντα αέρα.

Σημείωση

Το συγκεκριμένο υλικό δεν αναμιγνύεται με κανένα άλλο υλικό. Να αποφεύγεται τη λείανση, το προϊόν περνιέται υγρό σε υγρό. Όταν εφαρμόζουμε με Airless πρέπει να αναδεύουμε καλά το προϊόν και να το κοσκινίζουμε. Για την εφαρμογή του Tiefgrund TB, επειδή είναι προϊόν διαλύτου, πρέπει να έχουμε επαρκή αερισμό του χώρου κατά την εφαρμογή και κατά το στέγνωμα.

Πιστοποιήσεις

8-0074: πιστοποιητικό που απονέμει το nature plus – σήμα ποιότητος.
8-0075: Indoor air , δοκιμές υγιεινής και αλλεργίες.
8-0077: Προσδιορισμός των πτητικών οργανικών συστατικών.
8-0078: Δοκιμές για φωτιά (A2) σύμφωνα με το DIN 4102 -1.
8-0101: Προσδιορισμός σε καλυπτικότητα, αντοχή στην υγρή απόξεση, διαπερατότητα υδρατμών και τιμή γυαλάδας.
8-0126: Δοκιμές υλικού για αλλεργίες.
9-0002: Επίσημο πιστοποιητικό της κατηγορίας B1.
9-0003: Επίσημο πιστοποιητικό φωτιάς A2.

Παρατήρηση Παρακαλώ λάβετε υπόψη (Κατάσταση ισχύουσα την ημερομηνία δημοσίευσης του πρωτότυπου κειμένου)	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείται φίλτρο σκόνης για το τρίψιμο του υποστρώματος. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη χρήση και τη ξήρανση. Μη τρώτε, πίνεται ή καπνίζεται κατά τη χρήση της βαφής. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Μην αφήνεται το προϊόν να εισχώρηση στην αποχέτευση, υδάτινους οδούς ή στο έδαφος. Για καθαρισμό των εργαλείων βαφής χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι. Υγρό προϊόν και ξεραμένα χρώματα, πρέπει να πετιούνται σε ειδικούς κάδους (εργοταξιακούς). Μόνο εντελώς κενά δοχεία μπορείτε να ρίξετε στην ανακύκλωση. Πλύνετε αμέσως πιτσιλιές που έχουν πέσει σε γυαλί, κεραμικά, μέταλλο, πέτρα.
Τεχνική βοήθεια	Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα είδη επιφανειών και ειδικά προβλήματα, παρακαλούμε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας για περισσότερες διευκρινήσεις.
ΠΟΕ	Κατηγορία A/a max 30 g/l. (2010). Το προϊόν περιέχει < 1 g/l ΠΟΕ
Περιεχόμενες ουσίες	Περιέχει ρητίνη στυρενίου-ακρυλικού, διοξείδιο του τιτανίου, ανθρακικό ασβέστιο, νερό, πυριτικά άλατα, πρόσθετα(κηρός παραφίνης, σταθεροποιητές, μέσα διασποράς, πυκνωτικά και αντιαφρώδη) .
Παραγωγή	Το προϊόν παράγεται στην Ε.Ε. από την DAW SE.
Κωδικός προϊόντος	Χρώματα και βερνίκια M-SK01
Διανομέας	NOVENTA A.E. Ρεθύμνου 1, ΤΚ 106 82 Αθήνα Τηλ. (+30) 210 82 18 502 Fax (+30) 210 82 18 201

Όλες οι προτάσεις και οι οδηγίες εφαρμογής στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές γνώσεις μας. Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των διαφορετικών εφαρμογών και των διαφορετικών καταστάσεων εφαρμογής δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή/εφαρμοστή από την ευθύνη της εξέτασης και επιλογής της καταλληλότητας του προϊόντος με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου που θα επιτελέσει. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον ενεργές όταν εκδίδεται μια νέα έκδοση Τεχνικού φυλλαδίου.
NOVENTA AE